Информация о продукции

ПРОДУКТ КОМПАНИИ VALVOLINE ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

TECTYL 5765W-A

Описание

TECTYL 5765W-A – это покрытие для днищ на основе водоразбавляемой тиксотропной быстросохнущей (со)полимерной дисперсии, содержащей наполнитель.
TECTYL 5765W-A используется в качестве устойчивого к истиранию антикоррозионного покрытия для обработки днищ автобусов и кабин грузовых автомобилей. Он также пригоден для полной антикоррозионной защиты контейнеров, прицепов, автофургонов и жилых фургонов в качестве грунтовки.
TECTYL 5765W-A является также превосходным герметиком для деревянных полов автобусов, грузовых автомобилей, автофургонов и пр.
При высыхании **TECTYL 5765W-A** образует прочную эластичную пленку темно-серого цвета, устойчивую к истиранию.

Типовые характеристики

Относительная плотность при 20°C	1.3	кг/л
Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП)	350	микрон
Теоретическое покрытие при рекомендованной ТВП	2.1	м²/л
Нелетучее	72	% массы
Значение pH при 20°C	8.0	
Вязкость по Брукфилду при 20°C (на момент изготовления) при 20 об/мин:	9000	мПа/с (сП)
Время высыхания до исчезновения отлипа при 25°C	± ½	часы
Время высыхания при 25°C	± 24	часы
Содержание летучих органических веществ (VOC) (ASTM D-3960)	2	г/л

Тесты на ускоренную коррозию:: При ср. рекомендованной ТВП

Солевой туман; 5% NaCl при 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117) (панели EC)	500+	часы
Влажность; 100 % отн. влажности; при 40°C; DIN 50 017-KK (панели EC)	500+	часы

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Дата ввода в действие:	Заменяет:	Инициалы автора:	Страницы	Код:
27 августа 2012 г.	18 мая 2011 г.	RAMvT	**1/2**	Tectyl 5765W-A.doc

Насколько нам известно, приведенная в этом документе информация достоверна. Рекомендации или предложения, изложенные в данном бюллетене, представлены без каких-либо гарантий или заявлений по поводу конечного результата. Рекомендуется перед использованием оценить эти рекомендации и предложения в собственной лаборатории. Наша ответственность в отношении рекламаций, возникших в результате нарушения гарантийных условий, небрежности или прочих обстоятельств, ограничена стоимостью материала. Содержание данного документа не дает оснований для свободного использования каких-либо патентов, принадлежащих Ashland или другим компаниям.

TECTYL 5765W-A

Подготовка поверхности:
Максимальная эффективность **TECTYL 5765W-A** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины. Valvoline рекомендует, чтобы при нанесении продукта температура металлической основы составляла 10-35 °C. Хотя эти условия предпочтительны, **TECTYL 5765W-A** может быть нанесен на слегка влажные поверхности.
Прямой контакт **TECTYL 5765W-A** с ПВХ может вызвать несовместимость материалов. Valvoline рекомендует его опробовать перед применением.

Использование:
TECTYL 5765W-A поставляется готовым к применению. Перед использованием необходимо добиться равномерной густоты. Постоянное перемешивание обычно не требуется. Если продукт загустел из-за хранения на холоде или потери воды при использовании, обратитесь в компанию Valvoline. НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ **TECTYL 5765W-A**. Неправильное разбавление ухудшит структуру пленки, увеличит время высыхания и снизит эффективность продукта. Valvoline рекомендует, чтобы при нанесении продукта температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C. Наносить **TECTYL 5765W-A** компания Valvoline рекомендует методом безвоздушного распыления медленными движениями, с помощью плунжерного насоса из нержавеющей стали с соотношением от 45:1 до 561, расход при двойном ходе должен составлять минимум 150 куб. см. Для пистолета требуется входное давление не более 345 бар и двусторонняя форсунка с отверстием минимум 0,017 мм и углом 40°.
БЕРЕЧЬ **TECTYL 5765W-A** ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ при высыхании.

Снятие:
TECTYL 5765W-A не подлежит удалению. При необходимости сухую пленку можно удалить уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем.
Для удаления влажного продукта **TECTYL 5765W-A** пригодна (горячая) вода, равно как и для промывки распылительного оборудования. Для предотвращения возникновения коррозии промойте распылительный блок после очистки водным раствором 3%-го TECTYL 810.(Добавляйте TECTYL 810 в воду, не наоборот!)

Транспортировка и хранение:
TECTYL 5765W-A не морозостоек! БЕРЕЧЬ **TECTYL 5765W-A**ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ при транспортировке и хранении.
TECTYL 5765W-A должен храниться при температуре от +10 до +35 °C. Упаковки с продуктом следует защищать от прямых лучей солнца и источников тепла. Чрезмерный нагрев может привести к сильному повышению вязкости. Поэтому не следует хранить продукт летом вне помещений и не допускать при хранении повышения температуры более 35°C. Вследствие особенностей состава **TECTYL 5765W-A** при хранении возможно изменение вязкости продукта.
При нормальных условиях срок хранения **TECTYL 5765W-A** составляет не менее 12 месяцев.

Внимание:
Для сушки требуется достаточная вентиляция. БЕРЕЧЬ (ЧАСТИЧНО) ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ФАКЕЛЫ. Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества Valvoline.

Примечание.
Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Насколько нам известно, приведенная в этом документе информация достоверна. Рекомендации или предложения, изложенные в данном бюллетене, представлены без каких-либо гарантий или заявлений по поводу конечного результата. Рекомендуется перед использованием оценить эти рекомендации и предложения в собственной лаборатории. Наша ответственность в отношении рекламаций, возникших в результате нарушения гарантийных условий, небрежности или прочих обстоятельств, ограничена стоимостью материала. Содержание данного документа не дает оснований для свободного использования каких-либо патентов, принадлежащих Ashland или другим компаниям.