Информация о продукции

ПРОДУКТ КОМПАНИИ VALVOLINE ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

TECTYL 127 CGW

Описание

TECTYL 127 CGW – это разбавленный сольвентный тиксотропный антикоррозийный состав на основе парафина, желеобразный, с алюминиевым наполнителем.
TECTYL 127 CGW можно использовать для длительной защиты металлических поверхностей от коррозии в результате воздействия погодных условий, влаги и соли.
При высыхании **TECTYL 127 CGW** образуется прочная, не липкая, упругая, прочная пленка алюминиевого цвета.

Типовые характеристики

Температура вспышки по методу Пенски-Мартенса	40	°C
Относительная плотность при 60°F	0.95	кг/л
Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП)	200	микрон
Теоретическое покрытие при средн. При ср. рекомендованной ТВП	2.5	м²/л
Нелетучее	59	% массы
Вязкость по Брукфилду при 25°C (на момент изготовления)		
при 2 об/мин:	25.000	мПа/с (сП)
при 20 об/мин:	3.000	мПа/с (сП)
Время высыхания до исчезновения отлипа при 25°C	± 4	часы
Время высыхания при 25°C	± 24	часы
Содержание летучих органических веществ (VOC) (ASTM D-3960)	387	г/л
Тесты на ускоренную коррозию:: При ср. рекомендованной ТВП		
Солевой туман; 5% NaCl при 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117) (стальные панели DIN 1623)	50	дней
Влажность; 100 % отн. влажности; при 40°C; DIN 50 017-KK (стальные панели DIN 1623)	100	дней

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Дата ввода в действие:	Заменяет:	Инициалы автора:	Страницы	Код:
8 августа 2006 г.	02-09-1999	JAvM	1/2	TECTYL 127 CGW.doc

Насколько нам известно, приведенная в этом документе информация достоверна. Рекомендации или предложения, изложенные в данном бюллетене, представлены без каких-либо гарантий или заявлений по поводу конечного результата. Рекомендуется перед использованием оценить эти рекомендации и предложения в собственной лаборатории. Наша ответственность в отношении рекламаций, возникших в результате нарушения гарантийных условий, небрежности или прочих обстоятельств, ограничена стоимостью материала. Содержание данного документа не дает оснований для свободного использования каких-либо патентов, принадлежащих Ashland или другим компаниям.

TECTYL 127 CGW

Подготовка поверхности:
Максимальная эффективность **TECTYL 127 CGW** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины. Valvoline рекомендует, чтобы при нанесении продукта температура металлической основы составляла 10-35 °C.

Использование:
TECTYL 127 CGW поставляется готовым к применению. Перед использованием необходимо добиться равномерной густоты. Постоянное перемешивание обычно не требуется. Если продукт загустел из-за хранения на холоде или потери растворителя при использовании, обратитесь в компанию Valvoline. НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ **TECTYL 127 CGW**. Неправильное разбавление ухудшит структуру пленки, увеличит время высыхания и снизит эффективность продукта. Valvoline рекомендует, чтобы при нанесении продукта температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C. **TECTYL 127 CGW** можно наносить безвоздушным распылителем или кистью.

Снятие:
TECTYL 127 CGW можно удалять уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем, горячей щелочью или паром низкого давления.

Хранение:
TECTYL 127 CGW следует хранить при температуре 10-35°C. Перед применением рекомендуется слегка размешать. Вследствие особенностей состава **TECTYL 127 CGW** при хранении возможно изменение вязкости продукта.
При нормальных условиях срок хранения **TECTYL 127 CGW** составляет не менее 3 лет.

Внимание:
Для затвердевания продукта и предотвращения образования горючей жидкости требуется достаточная вентиляция. БЕРЕЧЬ ЧАСТИЧНО ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ФАКЕЛЫ. Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества Valvoline.

Примечание.
Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Насколько нам известно, приведенная в этом документе информация достоверна. Рекомендации или предложения, изложенные в данном бюллетене, представлены без каких-либо гарантий или заявлений по поводу конечного результата. Рекомендуется перед использованием оценить эти рекомендации и предложения в собственной лаборатории. Наша ответственность в отношении рекламаций, возникших в результате нарушения гарантийных условий, небрежности или прочих обстоятельств, ограничена стоимостью материала. Содержание данного документа не дает оснований для свободного использования каких-либо патентов, принадлежащих Ashland или другим компаниям.